


雲石工（打磨）
中級工藝測試（中工）
技術知識測試（筆試）內容參考資料
(版本：IMP-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Marble Worker (Polishing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

雲石工（打磨）中級工藝測試（中工） 技術知識測試（筆試）內容參考資料


準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 手提磨機最常用的磨碟直徑是 100 毫米。
2. 常用的雲石鏢碟是鑽石鋼碟。
3. 常用雲石的厚度是 20 毫米。
4. 燒面石所用的石材是麻石。
5. 板石的特徵是石面凹凸不平。
6. 象牙吼屬砂石石種。
7. 清除染了污漬的雲石面，一般可用臭粉。
8. 斷裂雲石應使用雲石膠來接合。
9. 黏結力較強的雲石膠是水膠。
10. 最幼的水磨砂紙型號是 1000 號。
11. 川蠟的使用方法是高溫上蠟法。
12. 川蠟的用途是仿真光效果。
13. 圖形標示屬雲石工件的棋子邊。



14. 圖形標示屬雲石工件的法國邊。



15. 個人防止噪音可配戴護耳罩。
16. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
17. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。

18. 根據《建築地盤(安全)規例》負責任何僱用 5 名或多於 5 名工人的建築地盤的承建商，須為每 50 名或不足 50 名受僱於該建築地盤的工人設置及保持有一個獨立的急救箱或急救櫃。
19. 上班的應有態度是不要藉故及任意缺席，保持高出席率。
20. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。